

HECODESIGN - APLICAÇÃO DOS MATERIAIS

BRASIL IMPERIAL:

Dimensões do rejunte ideal: O ladrinho hidráulico tem na sua tradição o assentamento com junta seca, porém para este caso ao assentar-se o ladrilho faz-se necessário eventuais correções com lixa nas suas laterais.

Assentamentos com juntas estreitas (de 1mm a 2mm) tem no seu aspecto final um resultado muito positivo e não cria a necessidade de correções na peça.

Formas de assentamento:

Seu assentamento requer alguns cuidados especiais, pois por se tratar de um material artesanal não existe padronização na altura da peça, que tem em média 17mm com variação de +ou- 1mm.

Deve-se, portanto compensar esta diferença no seu assentamento com o aumento/diminuição de argamassa colante sob sua base.

Todo e qualquer excesso de argamassa deve ser imediatamente limpo da superfície do ladrilho.

Em pisos claros recomenda-se o uso de argamassa colante branca.

Resistência:

A Resistência ao desgaste do ladrilho é extremamente alta. É inclusive recomendado para calçadas públicas.

Absorção:

O ladrilho hidráulico é um produto extremamente poroso, tendo assim sua absorção muito alta a qualquer tipo de material; água, sujeira, molhos, etc...

Portanto é imprescindível a impermeabilização do piso para sua proteção.

Assolamento e impermeabilização:

É recomendável a impermeabilização de todo contrapiso que esteja em contato direto com o solo, pois existe a possibilidade da umidade ser absorvida pelo ladrilho e reagir com o impermeabilizante aplicado sobre ele, criando eventuais "manchas brancas."

Para impermeabilizar o ladrilho hidráulico aplique Resina Acrílica base água BR0811 em duas demãos e posteriormente uma demão de cera acrílica.

Atenção:

É importante aguardar que o piso esteja totalmente seco para a aplicação do impermeabilizante, isto cria a necessidade de isolar toda área após o seu assentamento. A não observância deste período poderá acarretar no surgimento das "manchas brancas" e o desprezo ao isolamento, em manchas de sujeiras muito difíceis de sair.

Manutenção:

Cera Acrílica: mensal

Cera Comum: semanal

Resina: dependendo do tráfego de 1 a 3 anos.